



ACABADOS AUTOMOTRICES

Calidad
Por
Diseño™

Color ULTRA INTERIOR™ CON OPCION DE VINILO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Color ULTRA INTERIOR™ es un sistema de componente singular (no requiere endurecedor) que se usa para pintar piezas interiores o de vinilo de calidad automotriz. ULTRA INTERIOR™ es fácil de aplicar y seca rápidamente para crear un brillo bajo para igualar el brillo de piezas interiores. La adición de una mezcla transparente (U7378) y el uso de la máquina mezcladora existente de Ultra System™ permiten que ULTRA INTERIOR™ haga disponible en una gran variedad de colores entremezclados. El Color ULTRA INTERIOR™ se considera como un revestimiento especial para las zonas con reglamentos de VOC.

DATOS TECNICOS

- | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------|
| • Viscosidad (listo para aplicar) | | • VOC libras/gal (listo para aplicar) | |
| #4 Ford | 12 a 14 seg. | con US2 | 5,74 a 5,94 |
| #2 Zahn | 14 a 16 seg. | con US3 | 5,76 a 5,98 |
| • Espesor de película seca recomendado | 1,5 a 2,5 mils | • Resistencia contra manchas | Excelente |
| • Nivel de brillo | Ajustable | | |

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Plástico Desnudo: (interior solamente)

1. Limpie con el Limpiador de Superficies UltraClean™ R7-K158 y seque con un trapo limpio y seco.
2. Aplique una mano de los Promovedores de Adhesión al Plástico UPO7226 o UP07227.

Metal Desnudo: (interior solamente)

1. Limpie con el limpiador de superficies UltraClean™ R7-K158 y seque con un trapo limpio y seco.
2. Aplique 1 sola mano húmeda de primario relleno G.B.P.® ES.G980 o E2-G983.

Plástico o Metal Revestido: (interior solamente)

1. Limpie las superficies con detergente suave en agua caliente. Enjuague bien y seque con un trapo limpio y seco.
2. Limpie con el Limpiador de Superficies UltraClean™ R7-K158 y seque con un trapo limpio y seco.

Vinilo Automotriz de Calidad (interior/exterior)

1. Limpie las superficies con detergente suave en agua caliente. Enjuague bien y seque con un trapo limpio y seco.
 2. Limpie con el Limpiador de Superficies UltraClean™ R7-K158 y seque con un trapo limpio y seco.
- (Para los productos anteriores, vea la etiqueta de producto o la página de datos apropiadas para obtener mayor información.)

MEZCLADO

Revuelva o sacude bien el Color ULTRA INTERIOR™ antes de mezclar.

1. Mezcle **4 partes** del color con **1 a 2 partes** del Reductor US1 a US6 (reducción del 25 a 50%).
2. Cuele antes de usar.

Notas:

1. Si se necesita flujo adicional, agregue ½ onza del Retardador de Uretano Universal R7-K6252 por cuarto de galón aplicable.
2. El color entremezclado (no reducido) se puede almacenar durante hasta 4 semanas. Si se almacena más de 4 semanas, se puede producir corrosión en los recipientes metálicos no protegidos.

APLICACION

1. Ajuste la presión de aire a la pistola a **30 a 35 psi** para la alimentación por sifón convencional, **35 psi** para la alimentación por gravedad convencional u **8 a 10 psi** en la tapa de aire para las pistolas HVLP.
2. Aplique **3 a 4 manos medianas** a una distancia de pistola de 15-20cm (6 a 8 pulgadas) y permite que cada mano seque a un acabado resbaloso antes de aplicar la siguiente mano.

TIEMPO DE SECADO

Los tiempos de secado se basan en el espesor de película seca recomendado: las películas de mayor espesor prolongarán los tiempos de secado.

- **Tiempos de secado al aire** a 24°C (75°F) y 50% de HR:

Libre de pelusa	5 minutos
Seco para ensamblar	30 minutos

D
A
T
O
S

D
E
L

P
R
O
D
U
C
T
O

PRODUCTO A LA VISTA

PRODUCTO

Color ULTRA INTERIOR™ Con Opción de Vinilo

Prefijo UIC

- USO**
- Sistema de secado rápido y brillo bajo
 - Fácil de aplicar
 - Sistema de componente singular
 - Disponible en una gran variedad de colores

- SUBSTRATOS APROPIADOS**
- Piezas interiores metálicas o plásticas rígidas
 - Primario Rellenador G.B.P.®
 - Fondo Rellenador de Plástico ULTRA SYSTEM™ UPO-7224
 - Vinilo de calidad automotriz


PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- **Limpie** las superficies con un detergente suave en agua caliente. Enjuague bien y seque con un trapo limpio y seco.
- **Limpie** con el Limpiador de Superficies UltraClean™ R7-K158 y seque con un trapo limpio y seco.
- **Plástico desnudo:** imprimir con los Promovedores de Adhesión al Plástico UPO7226 o UPO7227.
- **Metal desnudo:** imprimir con el Primario Rellenador G.B.P.® E2-G980 o E2-G983.

MEZCLADO


Revuelve o sacude bien el color antes de mezclar.

Mezcle 4 partes del color con 1 a 2 partes del reductor US1 a US2 (reducción del 25 a 50%).



APLICACION

Alimentación por sifón: aplique 3 a 4 manos medianas. Permite que cada mano seque a un acabado resbaloso.



30 a 35 psi para la pistola por sifón convencional
 35 psi para la pistola por gravedad convencional
 8 a 10 psi en la tapa para la pistola HVLP

REPINTADO

- Se puede recubrir una mano del Color ULTRA INTERIOR™ con otra mano del mismo producto en cualquier momento. Sin embargo, después de 48 horas, lije con un cojín de lija de nilón gris o lija de 600 granos en húmedo antes de recubrir con el Color ULTRA INTERIOR™.
- Nota: no se recomienda la aplicación de capas transparentes.**

NOTAS

- El color entremezclado (no reducido) se puede almacenar durante hasta 4 semanas. Si se almacena más de 4 semanas, se puede producir corrosión en los recipientes metálicos no protegidos.
- En condiciones calientes/húmedas, agregue ½ onza del Retardador de Uretano Universal R7-

PINTADO SIN PELIGRO®

- Lea todas las instrucciones en las etiquetas antes de usar.
- Vea la hoja MSDS para obtener información específica.
- Use un respirador de aire PS-90000/02 al mezclar y aplicar el producto.
- Use una máscara contra partículas de polvo PS90015 aprobada por NIOSH al lijar.
- Use gafas protectoras PS90017, overalls PS 90026 y guantes de látex PS90022 al usar el producto.